

Épaisseur recommandée	25 - 35 microns Film sec	60 - 80 microns Film humide																			
Extrait sec en volume	40,1 % (en fonction de la couleur et de la brillance)																				
Délais de séchage	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Température du support</th> <th colspan="2"><u>Délais de séchage</u></th> <th colspan="2"><u>Délais de recouvrement</u></th> </tr> <tr> <th>Sec au toucher</th> <th>Complètement sec</th> <th>Minimum</th> <th>Maximum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20°C</td> <td>25 mn</td> <td>16 heures</td> <td>60 mn</td> <td>Illimité</td> </tr> <tr> <td>35°C</td> <td>15 mn</td> <td>12 heures</td> <td>40 mn</td> <td>Illimité</td> </tr> </tbody> </table>		Température du support	<u>Délais de séchage</u>		<u>Délais de recouvrement</u>		Sec au toucher	Complètement sec	Minimum	Maximum	20°C	25 mn	16 heures	60 mn	Illimité	35°C	15 mn	12 heures	40 mn	Illimité
Température du support	<u>Délais de séchage</u>			<u>Délais de recouvrement</u>																	
	Sec au toucher	Complètement sec	Minimum	Maximum																	
20°C	25 mn	16 heures	60 mn	Illimité																	
35°C	15 mn	12 heures	40 mn	Illimité																	
Séchage accéléré	Remarque : Si la finition n'est pas revêtue sous 14 jours, il faut la préparer comme un ancien fond. Evaporation pendant 10 - 15 mn, puis 60 - 80°C pendant 30 mn Les niveaux de brillance peuvent varier après un séchage accéléré ou si on n'obtient pas l'épaisseur de film recommandée																				
Etuvage	Pas recommandé																				
Obtention des propriétés maximales	7 jours																				
Pouvoir couvrant	16 m ² /l à 25 microns, en présument une efficacité de transfert de 100 %																				
Péremption	12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert à partir de la date de fabrication au centre Cromadex. Les conditions de stockage doivent répondre aux instructions de la fiche hygiène et sécurité du produit concerné.																				
Couleur	Gamme complète dont Afnor,BS, RAL, effets métallisés, pailletés et contretypes à la demande, option sans plomb ni chrome, disponible dans toutes les teintes.																				
Brillance	4 niveaux de brillance standards + des niveaux de brillance intermédiaires sur demande Brillant: 90 % minimum Satiné: 30 % Demi-brillant: 60 % Mat: 10 % Mesuré à 30 - 35 microns film sec et sous un angle de 60° On peut obtenir une variation de +/-5 % en fonction du processus d'application																				
Propriétés	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CVO</th> <th>Densité</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Finition 222</td> <td>521 g/l</td> <td>1,12</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(en fonction de la couleur et de la brillance)</td> <td>(en fonction de la couleur et de la brillance)</td> </tr> <tr> <td>Diluant 05-46</td> <td>867 g/l</td> <td>0,87</td> </tr> </tbody> </table>			CVO	Densité	Finition 222	521 g/l	1,12		(en fonction de la couleur et de la brillance)	(en fonction de la couleur et de la brillance)	Diluant 05-46	867 g/l	0,87							
	CVO	Densité																			
Finition 222	521 g/l	1,12																			
	(en fonction de la couleur et de la brillance)	(en fonction de la couleur et de la brillance)																			
Diluant 05-46	867 g/l	0,87																			

Avant d'utiliser ce produit, veuillez vous référer à la fiche hygiène et sécurité Cromadex.

Réserves : Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas destinées à être exhaustives et toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles spécifiquement recommandées dans cette fiche technique, sans avoir d'abord obtenu une confirmation écrite de notre part quant à l'adéquation du produit aux fins prévues, le fait à ses propres risques. Bien que nous nous efforcions de veiller à ce que tous les conseils que nous donnons concernant le produit (dans cette fiche ou autrement) soient corrects, nous ne pouvons pas contrôler la qualité ou l'état du substrat ou les nombreux facteurs affectant l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, à moins que nous n'en donnions notre acceptation spécifique, nous n'acceptons aucune responsabilité quelle qu'elle soit découlant de l'utilisation de ce produit ni dans le cadre de pertes ou de dégâts (autres qu'un décès ou des blessures résultant de notre négligence). Les informations contenues dans cette fiche sont susceptibles d'être modifiées de temps à autre à la lueur de notre expérience et de notre politique de développement permanent des produits.

La responsabilité de vérifier que cette fiche est applicable avant d'utiliser le produit incombe à l'utilisateur.